



Oplosmiddelvrije, twee componenten houtreparatiemassa o.b.v. epoxy.

- Gemakkelijk mengbaar
- Goed verwerkbaar (modelleerbaar)
- Goed schuur- en overschilderbaar
- Nonylfenol vrij
- Enigszins flexibel/krimpvrij

[productpagina Wijzonol Houtreparatie EP Flex](#)

Toepassing

Buiten
Binnen

Voor het dichten van scheuren, naden e.d. en het duurzaam repareren van houten constructies daar waar aangetast hout verwijderd is. Bij houtreparatie de ondergrond eerst 'aanbranden' met een dunne laag Wijzonol Houtreparatie EP Flex en daarna opbouwend vullen.

Kleuren

Kleuren Groen gemengd

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20°C (kg/dm ³), ca.	1,5
Vaste bestanddelen (volume %), ca.	100
Droogtijden (20°C / 65% R.V.)	Ca. 16 uur, daarna schuurbaar en overschilderbaar met alkyd en acrylaatverven altijd vooraf schuren.
	De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Verwerking

Applicatie gereedschap	plamuurmes
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 5°C - max. 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%.
Mengwijze	A en B component mengen tot een homogeen groen mengsel.
Potlife bij 20°C	Voor 600 ml gemengd product ca. 0,5 uur.
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden. Grote gaten, max. 40 mm diep, het houtoppervlak 'aanbranden' met een dunne laag en daarna opbouwend vullen met Wijzonol Houtreparatie EP Flex om luchtinsluiting te voorkomen. Zonodig stukken hout inlijmen. De houtoppervlakken 'aanbranden' en het geheel glad en strak afwerken. Scheuren dwars op de houtrichting vullen en in de lengte richting afmeten. Overtollig materiaal na droging machinaal wegschuren. Niet als plamuur gebruiken i.v.m. het afsluiten van de ondergrond.

Milieu en gezondheid

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen (l)

0.75

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 Maanden in onaangebroken verpakking.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.



Wijzonol Bouwverven B.V.
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle
Nederland

T : 038 - 429 11 00
F : 038 - 429 11 49

www.wijzonol.nl
info@wijzonol.com

KvK 05063228